

## **PRODUKTDATENBLATT**

## **IZOTEM V60 S4**

Produktbeschreibung

## Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage

IZOTEM V60 S4 ist eine Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage, der auf beiden Seiten mit oxidierenden Bitumen

belegt ist. Oberfläche ist beiderseitig Folienkaschiert.

Produkteigenschaft IZOTEM V60 S4 entspricht der Forderung des Standards EN 13707, EN 13969 Typ A und Typ T,

DIN SPEC 20000-201 und DIN SPEC 20000-202.

Eigenschaft	EN Methode	Einheit	Wert	
Einlage		Glasvlieseinlage		
Oberfläche	Ka	Kaschierfolie / Kaschierfolie		
Länge	1848-1	m	≥ 5	
Breite	1848-1	m	≥ 1	
Geradheit	1848-1	20 mm/10m	entspricht	
Dicke	1849-1	mm	≥ 4,0	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	1928	kPa	≥ 100	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung (12 Wochen beim 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 100	
Kaltbiegeverhalten	1109	°C	<u>&lt;</u> 0	
Wärmestandfestigkeit	1110	°C	<u>&gt;</u> 70	
Widerstand gegen Weiterreißen  • längs  • quer	12310-1	N	≥ 70 ≥ 70	
Scherwiderstand des Fügenähte  Iängs  quer	12317-1	N/50 mm	≥ 400 ≥ 300	
Dimensionsstabilität  • längs  • quer	1107-1	%	* KLF * KLF	
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	1931	-	* KLF	
Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien	1847/13707 Anlage C	-	beständig	
Brandverhalten	13501-1	-	E	
Verhalten bei einem Brand von außen	13501-5	-	F <sub>ROOF</sub>	
Widerstand gegen statische Belastung	12730/A	kg	<u>≥</u> 5	
Widerstand gegen statische Belastung	12730/B	kg	<u>≥</u> 5	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	12691/A	mm	<u>≥</u> 800	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	12691/B	mm	<u>&gt;</u> 500	
Zugverhalten  • längs  • quer	12311-1	N/50mm	≥ 400 ≥ 300	
Dehnungsverhalten  Iängs  quer	12311-1	%/50mm	≥ 2,0 ≥ 2,0	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung (12 Wochen beim 70°C)	1296/1109	°C	* KLF	
Wärmestandfestigkeit nach künstlicher Alterung (12 Wochen beim 70°C)	1296/1110	°C	* KLF	
Gehalt an gefährlichen Substanzen	Anhang ZA	-	keine	

<sup>\*</sup> KLF - keine Leistung festgelegt

Ersetzt: 21-01 20.01.2023 23-01



Anwendungsgebiete und der Einbau

IZOTEM V60 S4 verwendet sich in den Systemen zwei oder mehr schichten der Hydroisolationen der Flachdächer. Es dient als untere Lage verwendet werden. Es verwendet man in Systemen für Bauwerkabdichtung gegen Bodenfeuchte oder Wasser und auch als Untergrundschutz gegen Wasserdruck. In der Regel, beim Einbau der Banne, können wir sie verschweißen an der ganzen Fläche, oder kann man sie auch Punktschweißen. Bahnüberlappung beträgt 10 cm. Anwendungstype gemäß DIN SPEC 20000-201: DZ/E4 V60 S4 und DIN SPEC 20000-202: BA V60 S4.

Lagerung

Die Rollen müssen in aufrechter Lage sein und von der Feuchtigkeit und Extremtemperaturen geschützt werden. In Winter sollte man die Rollen vor dem Einbau 24 Uhr bei Temperatur +5°C Lagern.

**Abfallentsorgung** 

**C**<sub>13</sub>

Abfalle von Produkt muss getrennt sammeln und übergeben von autorisierten Abfallwirtschaft. Abfallklassifizierung: 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Das Produkt entspricht EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004 und EN 13969:2004/A1:2006 Typ A und Typ T, DIN SPEC 20000-201:2018 und DIN SPEC 20000-202:2020.

Das System für Qualität und Umweltverhaltung entspricht den Anforderungen EN ISO 9001 und EN ISO 14001.

Ersetzt: 21-01 20.01.2023 23-01