

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Br. 7 / 26-2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DRVOENO DN3

2. Verwendungszweck(e):

Wärmedämmstoff für Gebäude

3. Hersteller:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, HR-49223 Sveti Križ Začretje

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Systeme 3

6.a Harmonisierte Norm:

EN 13168:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

2477 – INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
Wärmedurchlasswiderstand	4.2.1	Wärmedurchlasswiderstand R_D	*Tabelle unten	
		Wärmeleitfähigkeit λ_D	NEU SUPER: 0,031 W/(m·K) WW: 0,077 W/(m·K)	
	4.2.3	Dicke d_N	*Tabelle unten	
Brandverhalten	4.2.8	Brandverhalten E		

Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Wärmedurchlasswiderstand	R_D	*Tabelle unten
	4.2.1 Wärmeleitfähigkeit	λ_D	NEO SUPER: 0,031 W/(m·K) WW: 0,077 W/(m·K)
	4.2.9 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit		*NPD
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	4.2.9 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit ^a		*NPD
Druckfestigkeit	4.3.3 Druckspannung		CS(10)50
	4.3.5 Punktlast		*NPD
Zug- / Zugfestigkeit	4.2.7 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		TR40
	4.3.7 Biegefestigkeit	BSi	*Tabelle unten
Wasserdampfdurchlässigkeit	4.3.8 Wasserdampfdiffusion	$MU_{NEO SUPER}$	20 - 40 MU_{WW} 5
Wasserdurchlässigkeit	4.3.9 Kurzzeitige Wasseraufnahme		*NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	4.3.10 Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung		*NPD
Schallabsorptionsgrad	4.3.11 Schallabsorption		*NPD

EN 13168:2012+A1:2015

Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	4.3.12 Freisetzung gefährlicher Stoffe	*NPD
Glimmverhalten	4.3.14 Glimmverhalten	*NPD

*NPD - No Performance Determined (Keine Leistungsbewertung)

- * a - Bei Produkten aus Holzwolle verändert sich das Brandverhalten nicht. Das Verhalten von Holzwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklasse-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich nicht Zeit erhöhen kann.
- * b - Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Holzwolle verändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und die Poren keine anderen Gase als Luft enthalten.

Dicke - d_N	mm	25	35	50	75
Wärmedurchlasswiderstand - R_D	$m^2 \cdot K/W$	0,60	0,90	1,40	2,20
Biegefestigkeit - BSi	kPa	≥ 1000	≥ 700	≥ 500	≥ 400

Dicke - d_N	mm	100	125	150	175
Wärmedurchlasswiderstand - R_D	$m^2 \cdot K/W$	3,00	3,80	4,60	5,45
Biegefestigkeit - BSi	kPa	≥ 300	≥ 200	≥ 150	≥ 100

Dicke - d_N	mm	200
Wärmedurchlasswiderstand - R_D	$m^2 \cdot K/W$	6,25
Biegefestigkeit - BSi	kPa	≥ 75

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Dragutin Haldek, direktor

Sveti Križ Začretje, 8. Januar 2026.

[Unterschrift]

